



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX A 828

**plnicí a vyhlazovací stěrková hmota
vnitřní**

Nepropadá se

Opravná stěrková hmota s vlastnostmi rychlomořtky bez broušení

Vytvrzuje v jakékoliv síle vrstvy kontinuálně

Zůstává bez trhlin

Tmelení sádrokartonových desek bez broušení

Hladké povrchy stěn provozů se zvýšenými hygienickými požadavky



ARDEX Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10, 60300 Brno
Tel.: +420 541 249 922
Fax.: +420 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX A 828

plnicí a vyhlazovací stěrková hmota vnitřní

Oblast použití:

Pro interiér.

Vyhlazování a stěrkování hrubého zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých stavebních desek, sádrokartonu, zvukoizolačních a tepelněizolačních desek před tapetováním a nátěry, plnění velkoplošných prohlubní na stěnách a stropích, plnění trhlin, děr, spár a rýh, usazování sádrových dílců, kolíkování a upevňování držáků pro armatury, instalace a pod. ve vnitřních staveb.

Druh výrobku:

Bílý prášek na bázi sádry a umělých pryskyřic.

Rozmícháním s vodou vzniká vláčná, pastózní malta, která po vytvrdnutí pevně drží na všech drsných površích stěn a stropů, jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenné, cementové a sádrové omítky, sádrokartonové a jiné stavební desky.

ARDEX A 828 má vysokou plnicí schopnost, nepropadá se a lze jej plynule nanášet i v několikacentimetrové síle jedním pracovním záběrem.

ARDEX A 828 je prodyšný, a pro nátěrové hmoty, pojiva a lepidla vhodný podklad.

Příprava podkladu:

Podklad musí být drsný, suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a jiných materiálů, znesnadňujících propojení. Tapety, nepevně nebo slabě propojené nátěry a uvolněné omítky je třeba odstranit.

Laky, olejové a umělohmotné nátěry a podobné nesavé podklady je nutno před stěrkováním zbavit vosků, olejů a mastnot.

Všechny hladké a nesavé plochy se opatří umělopryskyřičným propojovacím přednátěrem ARDEX P 82.

Hladký beton přednátěříme propojovací základní disperzí ARDEX P 51, ředěnou v poměru 1:3 vodou.

Zpracování:

Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a vsypeme tolik prášku, že po důkladném promíchání vznikne bezhrudková malta.

K rozmíchání 25kg prášku ARDEX A 828 potřebujeme asi 13 litrů vody.

Po krátké době odstátí (asi 1 — 3 minuty), ještě jednou promícháme a získáme pastově smetanovou maltu, kterou lze po dobu 30 minut lehce zpracovávat.

Malta zavadá během doby zpracovatelnosti stejnoměrně, aniž by se ve spárách, dírách a puklinách propadala. Povrch přitom zůstává bez prasklin.

Dohlazení plochy se provede po zavadnutí buďto přestěrkováním, nebo stejnoměrným zvlhčením plochy molitanem a následným stahováním hladítkem "na ostro" po dobu asi čtvrt hodiny.

V případě pochyb proveďte zkoušku na menší ploše. U sádrokartonových konstrukcí nevlhčíme, ale provádíme dohlazení po zavadnutí vyhlazovací hmotou ARDEX A 826.

ARDEX A 828 zpracováváme při teplotách nad 5°C.

Následné úpravy:

Pro následné nátěry či lepení musí být nanesená vrstva proschlá, což se projeví jejím zbělením.

Přednátěry, nebo zpevňující nátěry nanesené vrstvy nejsou téměř nikdy nutné.

Abychom však předešli nestejným savosti a schnutí na správkovaných plochách, je při horší plnivosti a kryvosti použitých barev vhodné tyto správkky, nebo celé plochy penetrovat.

Stěrkování pod hutné obklady stěn a vodotěsné stěrky, např. ve vlhkých prostorách, provádíme bílým, cementově pojeným produktem ARDEX F 11.

Hygiena a bezpečnost práce:

Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a konzultujte s lékařem.

Schválení, zkoušky a certifikáty:

MZ ČR — Hlavní hygienik ČR zn. HEM — 3214 — 24.11.1993

Schválení TZÚS Praha, státní zkušebna 204, č. 08—97—0246

Certifikát DIN EN ISO 9001: registrační č. 12 100 7248

Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: asi 13 l vody na 25 kg prášku,
tj. v objemových dílech
asi 1 díl vody na 2 díly prášku

Sypká váha: asi 1 kg/litr

Váha čerstvé malty: asi 1,5 kg/litr

Spotřeba materiálu: asi 1 kg prášku / m² v síle 1 mm

Zpracovatelnost (20°C): asi 30 min.

Nátěry a lepení: po proschnutí (zbělení)

Pevnost v tlaku: po 28 dnech cca 6,0 N/mm²

Tah v ohybu: po 28 dnech cca 3,0 N/mm²

Hodnota pH: cca 8

Balení: pytle po 25 netto
pytle po 12,5 kg netto
s praktickým držadlem
sáčky po 5 kg netto
baleno po 4 ks

Skladování: v suchých prostorech, v originálním bale-
ní cca. 12 měsíců

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.